

SILICONA DE CONDENSACIÓN RTV 2 COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RTV-9215
viscosidad (cts)	30.000
color base	Blanco
Relación mezcla	100:2-4
tiempo de trabajo (min)	45
tiempo de desmoldeo (horas)	22
densidad (g/cm ³)	1,15
resistencia al desgarro (g/cm)	22
dureza (shore A)	14-16
resistencia a la rotura (g/cm ²)	35
alargamiento (%)	600

* Propiedades mecánicas alcanzadas transcurridos 3 días desde la mezcla.